

### Qualità Tecniche

STUCCO ROMANO OIKOS è uno stucco decorativo a base di calce naturale che permette di ricreare finiture simili all'effetto del marmo. La speciale formulazione a base di calce, polveri di marmo selezionate e speciali additivi, gli conferisce una alta adesione al supporto ed ottima scorrevolezza al momento dell'applicazione, permettendo di raggiungere in modo rapido una ottima finitura opaca o lucida a seconda dell'effetto desiderato. STUCCO ROMANO OIKOS grazie alla naturalezza dei propri componenti garantisce la massima traspirazione e favorisce la naturale diffusione dell'umidità attraverso l'intonaco e la muratura, evitando nel tempo la formazione di muffe e batteri. Con basso odore, non infiammabile, amico dell'uomo e dell'ambiente.

### Campi d'Impiego

Decorazione di pareti e arredi interni

### Preparazione dei Supporti

Pulire le superfici e applicare una mano del fissativo IL PRIMER by OIKOS per assicurare un perfetto ancoraggio alle superfici.

In presenza di superfici ruvide ed irregolari, rasare con STUCCO IN PASTA PER RASATURA by OIKOS.

### Modalità di Applicazione

Avvertenza: i colori intensi, devono essere lasciati riposare una decina di ore dopo la colorazione per riprendere un'adeguata consistenza.

Per un risultato impeccabile applicare il prodotto in tre mani usando le speciali Spatole inox by OIKOS:

- **Prima mano:** procedere alla rasatura della superficie con STUCCO ROMANO OIKOS. Attendere 6 ÷ 8 ore per l'essiccazione.
- **Seconda mano:** procedere ad una fine rasatura della parete in modo da ottenere una superficie completamente liscia ma non lucida. Attendere 6 ÷ 8 ore per l'essiccazione.
- **Finitura:** per un risultato ottimale mescolare bene il prodotto prima dell'uso per renderlo fluido quindi applicare un leggerissimo strato di prodotto sovrapponendo in parte le spatolate, e contemporaneamente procedere alla lucidatura lasciandola la superficie con la lama della spatola. A seconda dell'intensità della lisciatura e dello strumento impiegato in finitura è possibile ottenere un diverso grado di lucidatura.

### Finiture e protettivi

Per esaltare la lucidatura e proteggere applicare dopo 6 ÷ 8 ore Cera Per Stucco by Oikos.

Nel caso invece si desideri maggiore impermeabilità e lavabilità applicare dopo 4 ÷ 5 giorni Protettivo Per Stucco e Marmorino by Oikos.

### Il prodotto

Composizione	A base di grassello di calce, additivi naturali, pigmenti inorganici a base di ossidi di ferro e terre colorate
Peso specifico	1,6kg/l ±3%
pH	12 ÷ 13
Viscosità	70.000 ÷ 90.000 CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)
Temperatura di stoccaggio	+2°C ÷ +36°C. Teme il gelo
Reazione al fuoco	Negativa se il prodotto è applicato su fondi ininflammabili; materiale all'acqua con spessore inferiore a 0,600mm secchi
Permeabilità al vapore acqueo Sd	Alta 0,015m (limite max consentito 2m, DIN 52 615)
Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo Direttiva 2004/42/CE	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Classe di appartenenza: A/I</li> <li>• VOC: 5g/l (massimo)</li> <li>• Limite Fase I (dal 1.1.2007): 300g/l</li> <li>• Limite Fase II (dal 1.1.2010): 200g/l</li> </ul>
Colori	Tinte di cartella
Confezioni	Kg 1 – 5 – 20
Avvertenze	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Evitare il contatto prolungato con la pelle: eventualmente lavare abbondantemente con acqua e sapone. Se l'irritazione persiste consultare un medico</li> <li>• Evitare il contatto con gli occhi in caso di contatto accidentale lavare abbondantemente con acqua zuccherata, se l'irritazione persiste consultare un medico</li> </ul>

### L'applicazione

Diluizione	Pronto all'uso
Resa	1,0 ÷ 1,3m <sup>2</sup> /kg
Strumenti d'impiego	Spatole inox by Oikos
Fissativi	Il Primer by Oikos
Fondi	Stucco In Pasta Per Rasatura by Oikos
Protettivi	Protettivo Per Stucco e Marmorino – Cera Per Stucco by Oikos
Temperatura di applicazione	+5°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	20 ÷ 25 giorni (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

### Informazioni sulla sicurezza

Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto è classificato pericoloso ai sensi delle disposizioni di cui al Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) e successive modifiche e adeguamenti. Per ulteriori informazioni consultare la Scheda di Sicurezza. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti, i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, etc. e vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

### Voci di Capitolato

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Applicare un fissativo aggrappante del tipo IL PRIMER by OIKOS ed attendere l'essiccazione. Successivamente applicare una finitura a stucco traspirante tipo STUCCO ROMANO OIKOS, che riproponga le antiche lavorazioni ad "effetto marmorino". La lavorazione deve avvenire con spatole d'acciaio e l'effetto finale deve imitare il marmo. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme di applicazione con un costo di..... al m<sup>2</sup> compreso materiale e posa in opera.