

Descrizione

DRYWALL PAINT BY OIKOS è una pittura ecologica acrilica copritutto, applicabile direttamente in parete, non necessita di fissativo, lavabile, dermatologicamente testata. Super coprente, consigliata per cartongesso, intonaci deumidificanti e per tutti gli ambienti della casa. Disponibile anche in una vasta gamma di colori pastello.

Dermatologicamente testato presso l'Università di Ferrara.

Prodotto certificato in classe di emissione "A+" (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011).



* informazione sul livello di emissioni nell'aria di ambienti interni di sostanze volatili che presentano un rischio di tossicità per inalazione, su una scala che va dalla classe A+ (emissione molto bassa) alla C (emissione alta).

Campi d'impiego

Pareti interne in muratura e cartongesso nuove o già tinteggiate.

Preparazione dei supporti

Pulire la superficie da pitturare asportando polveri ed eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare l'apposito fissativo acrilico CRILUX o NEOFIX by OIKOS. Per aumentare la copertura del ciclo applicare il primer pigmentato IL PIGMENTATO by OIKOS. Su pareti in cartongesso o superfici in buone condizioni, dopo la pulizia e l'eliminazione delle principali imperfezioni, si può applicare senza l'uso di fissativo.

Modalità di applicazione

Applicare con rullo o pennello una o due mani di DRYWALL PAINT a seconda della copertura desiderata. Diluire il prodotto con il 20% di acqua per l'applicazione a rullo, con il 30% per l'applicazione a pennello. Attendere 4 ore fra una mano e l'altra. Su superfici lisce, come rasature a stucco o cartongesso, si consiglia di applicare il prodotto con un rullo per idropittura e di ripassare immediatamente con Rullo per Smalto art. A04 by Oikos o rullo similare, per una distribuzione più omogenea del prodotto.

L'applicazione

Diluizione	Rullo: max 20% Pennello: max 30% di acqua potabile
Resa	10 ÷ 12 mq/l per mano
Strumenti d'impiego	Pennello, Rullo, Rullo per Smalto art. A04
Temperatura di applicazione	+05°C ÷ +36°C (con umidità relativa non superiore a 80%)
Tempo di essiccazione al tatto	1 ÷ 1,5 h (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Tempo di essiccazione totale	4 gg (temperatura = 20°C con umidità relativa a 75%)
Pulizia attrezzi	Acqua

Il Prodotto

Composizione	Resine acrilviniliche in dispersione acquosa, pigmenti organici ed inorganici e speciali additivi atti a facilitare l'applicazione e la filiazione.
Peso specifico	1,57 Kg/l +/- 3% (Bianco)
PH	8 ÷ 9
Viscosità	9.500 +/- 20% CPS Brookfield (RVT 20 giri/min. a 25°C)
Temperatura di stoccaggio	+2°C ÷ +36°C. Teme il gelo
Permeabilità al vapore acqueo Sd	Alta. Sd = 0,0194m (UNI EN ISO 7783-2:2002)
Resistenza al lavaggio	Classe 2 di lavabilità (UNI EN ISO 11998:2006)
Limite di emissione di Composti Organici Volatili (VOC), secondo Direttiva 2004/42/CE	Classe di appartenenza: A/a ; VOC: 4 g/l (massimo); Limite Fase II (dal 1.1.2010): 30 g/l
Classe di emissione	A+ (Decreto della Gazzetta Ufficiale Francese del 19 aprile 2011)
Colori	Bianco + Tinte di cartella
Confezioni	Litri 4-14

Informazioni sulla sicurezza

Il prodotto è esente da metalli pesanti quali cromo o piombo. Non contiene solventi tossici, aromatici, clorurati. Non si verificano polimerizzazioni pericolose. Il prodotto costituisce sostanza non pericolosa se utilizzato in modo tecnicamente idoneo. Si suggeriscono le normali cautele previste per la manipolazione delle pitture a base acquosa. Per lo stoccaggio e la movimentazione non sono previsti particolari accorgimenti; i contenitori, i residui ed eventuali spargimenti, raccolti utilizzando materiali assorbenti inerti quali: sabbia, terra, ecc., vanno smaltiti in conformità alle disposizioni nazionali o regionali vigenti. Il trasporto deve avvenire in osservanza degli accordi internazionali.

Voci di capitolato

Pulire accuratamente la superficie asportando eventuali parti in fase di distacco. Nel caso di supporti molto assorbenti o friabili applicare un isolante a base di resine acriliche del tipo CRILUX o NEOFIX by OIKOS, oppure per migliorare la copertura del ciclo applicare il primer IL PIGMENTATO by OIKOS. Dopo 6 ore applicare due mani di una pittura acrilvinilica del tipo DRYWALL PAINT by OIKOS, , protettiva, inalterabile, lavabile, autodilatante e idrorepellente. Il tutto deve essere realizzato nel rispetto delle norme d' applicazione al costo di al m² compreso materiale e posa in opera.

Note

La Società Oikos spa garantisce che le informazioni contenute nella presente scheda tecnica sono fornite al meglio delle proprie conoscenze tecniche e scientifiche. Nonostante quanto sopra Oikos non si assume nessuna responsabilità circa i risultati ottenuti attraverso l'impiego del proprio prodotto in quanto le modalità di applicazione sono al di fuori del suo controllo e/o verifica. Pertanto, consigliamo di verificare l'idoneità di ogni singolo prodotto al caso specifico.