

**Art.0601 Gabbiano Lucido**

**Art.0602 Gabbiano Opaco**

**Art.0603 Gabbiano Seta**



Smalto sintetico anticorrosivo di finitura di grande dilatazione e copertura. Resiste ottimamente agli agenti atmosferici, conserva a lungo il colore e la brillantezza. Ideale per manufatti in legno e ferro.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

## CARATTERISTICHE:

**GABBIANO** è uno smalto sintetico alchidico-uretanico anticorrosivo di finitura avente ottima dilatazione e copertura. Resistente agli agenti atmosferici, conserva a lungo il colore e la brillantezza, è ideale per manufatti in legno e ferro.

## CAMPI D'IMPIEGO:

**GABBIANO** è di impiego ottimale sia all'interno che all'esterno per trattamenti di finitura su supporti quali legno e ferro.

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE:

A pennello	diluire con	Ragia minerale max 5%
A spruzzo	diluire con	Ragia minerale max 5%
Aerografo	ugello pressione	mm 1,5 Atm 3-4
Airless	Ugello pressione rapporto di compressione	0,013 - 0,019 pollici 120 - 160 kg/cm <sup>2</sup> 30 ÷ 1

## SU LEGNO NUDO NUOVO ALL'INTERNO

Applicare una mano di **CIMENT OPAC** e, dopo 24 ore, carteggiare ed applicare **GABBIANO**.

## SU LEGNO NUDO NUOVO ALL'ESTERNO

Applicare la prima mano di **GABBIANO** un po' più fluida delle successive per favorire la penetrazione nel supporto. Ottimi risultati si ottengono anche applicando una prima mano di **XILOSOL** impregnante trasparente incolore.

Dopo 24 ore applicare la prima mano di **GABBIANO**

## SU FERRO NUDO

Su ferro perfettamente pulito, adeguatamente sgrassato ed esente da calamina e da ruggine.

Applicare due o tre mani di **GABBIANO** in funzione del grado di protezione che si vuole ottenere, tuttavia per ambienti molto aggressivi ( marino, industriale ecc..) si consiglia di applicare su fondo antiruggine **METAL PLUS** per rinforzare il potere anticorrosivo del ciclo di verniciatura.

## SU FERRO VERNICIATO

Eliminare meccanicamente le parti non aderenti, carteggiare la superficie e pulire adeguatamente. Poi procedere nell'applicazione di **GABBIANO** come per il nuovo.

**Art.0601 Gabbiano Lucido**

**Art.0602 Gabbiano Opaco**

**Art.0603 Gabbiano Seta**



Smalto sintetico anticorrosivo di finitura di grande dilatazione e copertura. Resiste ottimamente agli agenti atmosferici, conserva a lungo il colore e la brillantezza. Ideale per manufatti in legno e ferro.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

#### RACCOMANDAZIONI:

- Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C).
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%.
- Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.
- Approvvigionarsi della tinta in lotto unico nella quantità sufficiente a terminare il lavoro o quantomeno a completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità.
- Lavare subito dopo l'uso gli attrezzi con ragia minerale.

#### DATI TECNICI:

<b>Viscosità Tazza F/8</b>	Sec	18 ± 2
<b>Peso specifico</b>	kg/l	1,200 +/- 0,03
<b>Residuo secco</b>	%	70 ± 2
<b>Spessore ottimale</b>	micron	40 ± 5
<b>Resa teorica</b>	m <sup>2</sup> /l	10-12 (allo spessore sopraindicato)
<b>Aspetto del film</b>	gloss	>80 (lucido) 25 – 30 (seta) 06 – 16 (opaco)
<b>Diluyente</b>	Ragia minerale	
<b>Essiccazione fuori polvere</b>	ore	2
<b>Essiccazione al tatto</b>	ore	5/6
<b>Essiccazione in profondità</b>	ore	24
<b>Sovraverniciabilità</b>	ore	24
<b>Confezioni</b>	l	2,5 – 0,750 – 0,375
<b>Colori</b>	Bianco + tinte da cartella	

#### Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006:

i/s) pitture monocomponenti ad alte prestazioni;

Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 500 g/l

Valore max C.O.V. nel prodotto: <500 g/l di preparato

**Art.0601 Gabbiano Lucido**

**Art.0602 Gabbiano Opaco**

**Art.0603 Gabbiano Seta**



Smalto sintetico anticorrosivo di finitura di grande dilatazione e copertura.

Resiste ottimamente agli agenti atmosferici, conserva a lungo il colore e la

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

Le presenti notizie sono frutto di prove sperimentali controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Cio' anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

### **VOCE di CAPITOLATO: GABBIANO**

Applicazione di **GABBIANO** smalto sintetico alchidico-uretanico, anticorrosivo, di finitura, avente ottima dilatazione e copertura, resistente agli agenti atmosferici, conserva a lungo il colore e la brillantezza, è ideale per manufatti in legno e ferro, dato in due o tre mani con pennello o a spruzzo, previa apposita preparazione del supporto.