

Fondo acrilico all'acqua
impregnante, consolidante.



Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

CARATTERISTICHE:

PRIMER A è un fissativo di fondo impregnante e consolidante a base di un particolare legante acrilico in dispersione acquosa e additivi specifici atti a conferire proprietà di penetrazione, consolidamento e buona capacità di idrorepellenza. **PRIMER A** per la sua composizione non è filmogeno e quindi, pur donando ottime proprietà di consolidamento ed un buon grado di idrorepellenza al supporto su cui viene applicato, non crea ostacolo alla permeabilità del vapore acqueo. **PRIMER A** non ha effetti tossici, non è infiammabile, è resistente alle sostanze alcaline ed alle intemperie, è pronto all'uso.

CAMPI D'IMPIEGO:

PRIMER A è di impiego ottimale quale impregnante, consolidante di fondo all'interno ed all'esterno su intonaco, calcestruzzo, eternit, gesso, rasature a stucco, pietra e tutti i materiali edili che presentano un buon grado di assorbenza e porosità. È particolarmente indicato in ambienti alimentari e locali pubblici in quanto non è tossico e non emana cattivi odori. Può essere inoltre utilizzato, su superfici interne, o in casi estremi anche in facciata, come fondo di preparazione per pitture e intonaci minerali a base di calce per l'alto potere consolidante su intonaci friabili e vecchie pitture sfarinanti, facendo attenzione a non formare pellicola per non compromettere l'aggancio chimico della finitura minerale. È ideale in tutti i casi in cui si voglia uniformare la superficie diminuendone notevolmente l'assorbenza e garantendo un buon grado di ancoraggio alla successiva pittura.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Rimuovere eventuali parti friabili o in fase di distacco mediante spazzolatura e raschiatura. Eliminare eventuali tracce di muffa con appropriato intervento risanante. **PRIMER A** va diluito con acqua al momento dell'uso in rapporto 1:4. In caso di supporti particolarmente assorbenti o nella preparazione per finiture a calce può essere diluito con acqua fino al rapporto 1:5. Il prodotto, dopo averlo mescolato accuratamente, si applica a pennello, rullo spruzzo avendo cura durante l'applicazione di saturare bene la superficie. In caso di pareti molto assorbenti o particolarmente friabili si consiglia l'applicazione di una seconda mano dopo 2 - 3 ore. L'applicazione di successivi prodotti di finitura va eseguita dopo almeno 4 - 5 ore. Lavare subito dopo l'uso gli attrezzi con acqua. Evitare l'applicazione in condizioni ambientali critiche: tempo piovoso, pareti gelate, forti insolazioni. Proteggere da pioggia e gelo durante l'essiccazione.

RACCOMANDAZIONI:

- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C).
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.



Fondo acrilico all'acqua
impregnante, consolidante.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

- Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%.
- Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.
- Non applicare con il rischio di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, o con nebbie persistenti.
- Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.
- Lavare subito dopo l'uso gli attrezzi con acqua.

DATI TECNICI:

ESSICCAZIONE A 20°C	Superficiale 1-3 ore, sopravverniciabile 4 - 6 ore
CONSUMO	0,025 - 0,040 l/m ²
ASPETTO	Liquido trasparente biancastro
PESO SPECIFICO	1 ± 0,05 kg/l
SOLVENTE	Acqua (prima dell'essiccazione)
CONFEZIONI	20 l – 5 l – 1 l
TINTA	Trasparente incolore

Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006:

g) primer;

Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 30 g/l

Valore max C.O.V. nel prodotto: 30 g/l di preparato

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Cio' anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo. Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO: Art 0407 PRIMER A

Applicazione di una mano di **PRIMER A**, fissativo impregnante, consolidante esente da solventi, a base di resine acriliche in dispersione, al fine di garantire una buona adesione ed uniformare l'assorbimento del supporto per il successivo trattamento.