



Smalto di fondo riempitivo all'acqua specifico per superfici in legno, MDF e truciolare, antimacchia, carteggiabile.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

CARATTERISTICHE:

COVERLEGNO è una pittura di fondo all'acqua specifica per superfici in legno, MDF e truciolare con buon potere antimacchia, ottima carteggiabilità e alto potere coprente.

CAMPI D'IMPIEGO:

COVERLEGNO è formulato con specifiche resine acriliche idonee all'applicazione sia in ambienti interni che esterni.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

LEGNO NUOVO: il supporto deve essere asciutto, stagionato e pulito.

Stuccare le imperfezioni e carteggiare. Spolverare e applicare due mani di **COVERLEGNO** diluite al massimo con 5% di acqua ed intervallate da leggera carteggiatura.

LEGNO GIA VERNICIATO: asportare eventuali vernici in fase di distacco. Stuccare le imperfezioni e carteggiare. Spolverare e applicare una o due mani di **COVERLEGNO** diluite al massimo con 5% di acqua intervallate da leggera carteggiatura.

RACCOMANDAZIONI:

- Il supporto deve essere asciutto, privo di polvere, di unto e di ogni altra sostanza inquinante.
- Temperatura dell'ambiente: min. 10°C / max. 35°C
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C).
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.
- Lavare subito dopo l'uso gli attrezzi con acqua.
- Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

DATI TECNICI:

| | |
|-----------------------------------|--|
| Essiccazione a 20°C | Secco al tatto 1 - 2 ore, in profondità 12 ore, Sovraverniciabilità 12 ore Attenzione: tali valore possono alterarsi considerevolmente con il variare della temperatura, dell'umidità relativa e dello spessore applicato. |
| Resa teorica per mano | 10 - 11 m ² /l |
| Residuo secco a 105°C | 55±2% |
| Aspetto del film essiccato | Satinato |
| Solvente | Acqua |
| Colori | Bianco |

Coverlegno

Smalto di fondo riempitivo all'acqua specifico per superfici in legno, MDF e truciolare, antimacchia, carteggiabile.



Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

| | |
|-------------------|--------------------|
| Confezioni | 0,75l – 2,5l – 10l |
|-------------------|--------------------|

Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006:

g) primer;

Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 30 g/l

Valore max C.O.V. nel prodotto: 30 g/l di preparato

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda né fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Ciò anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.