

Vernice trasparente brillante protettiva del legno per ambienti marini.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

CARATTERISTICHE:

GABBIANO YACHT è una vernice trasparente lucida di finitura a base di resine uretanizzate, dotata di elevata brillantezza ed ottima resistenza alle intemperie, con alto potere riempitivo, forma un film elastico e tenace.

CAMPI D'IMPIEGO:

GABBIANO YACHT è indicata per la verniciatura di parti in legno di natanti come barche, yacht, ecc.

Oltre che per la verniciatura di infissi, perlinati, porte e portoni, panchine ed altri manufatti anche se posti in prossimità del mare

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

A pennello	diluire con	Ragia minerale al 5%
A spruzzo	diluire con	Ragia minerale al 7-10%
A immersione	diluire con	Ragia minerale al 12-15%
Aerografo	Ugello pressione	mm 1,8 Atm 3-4

Applicare da una a due mani su **XILO-SOL** o direttamente su legno opportunamente preparato per la verniciatura.

La prima mano è bene darla fluida affinché penetri in profondità nella porosità del legno.

Dopo 24 ore si ricorre alla carteggiatura o alla pagliettatura per asportare le eventuali fibre legnose che si sono sollevate.

Quindi si procede alla finitura con una o due mani a viscosità più elevata, intervallate tra loro di 24 ore.

RACCOMANDAZIONI:

- Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.
- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C).
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%.
- Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.
- Approvvigionarsi della tinta in lotto unico nella quantità sufficiente a terminare il lavoro o quantomeno a completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità.
- Lavare subito dopo l'uso gli attrezzi con ragia minerale.



Vernice trasparente brillante protettiva del legno per ambienti marini.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

DATI TECNICI:

Viscosità Tazza F/8	Sec	12 ± 2
Peso specifico	kg/l	0,925 ± 0,030
Residuo secco	%	57 ± 2
Resa teorica	m ² /l	12 ± 2
Aspetto del film	gloss	95-96 (lucido)
Diluente		Ragia minerale
Essiccazione fuori polvere	ore	1,5-2
Essiccazione al tatto	Ore	8 – 10
Essiccazione in profondità	Ore	24
Sovraverniciabilità	Ore	24
Confezioni	l	2,5 – 0,75
Colori		Trasparente lucido.

Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006:

i/s) pitture monocomponenti ad alte prestazioni;

Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 500 g/l

Valore max C.O.V. nel prodotto: <500 g/l di preparato

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Cio' anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.