



Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

Vernice setata microporosa per legno,
fondo-finitura, elastica, protetta da
agenti atmosferici e filtri U.V.

CARATTERISTICHE:

XILO-SOL è un impregnante colorato di fondo-finitura ad effetto cera per legno, protetto da agenti atmosferici, e raggi U.V., dotato di ottime pennellabilità e dilatazione, forma un film elastico e resistente alle intemperie.

CAMPI D'IMPIEGO:

XILO-SOL è indicato per la verniciatura esterna ed interna del legno da costruzione come perlinati, tapparelle, infissi, persiane, palizzate ecc. oveoltre al risultato decorativo si richieda un valido effetto protettivo contro gli agenti atmosferici.

E' inoltre consigliato nel pretrattamento del legno prima dell'applicazione di qualunque vernice.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Il supporto deve presentarsi ben pulito, esente da grassi ed asciutto, la percentuale di umidità del legno non deve superare il 15% come stabilito dalla norma DIN18355.

Su legni molto assorbenti è bene dare una prima mano di **XILO-SOL** trasparente per evitare formazione di macchie.

Su legno verniciato è indispensabile asportare la vecchia vernice poiché **XILO-SOL CERA** per svolgere appieno la sua funzione deve entrare in intimo contatto col legno.

Alcune tipologie di legno possono contenere elevate quantità di tannino e sostanze coloranti idrosolubili che possono migrare nella protezione finale nel caso di utilizzo di **XILO-SOL CERA Bianco** compromettendone l'aspetto estetico, si consiglia di eseguire preventivamente una prova per verificare che non vi siano riaffioramenti.

La protezione ai raggi UV è superiore nelle tinte scure.

XILO-SOL CERA è pronto all'uso e applicabile a pennello, spruzzo, straccio o per immersione, in due mani distanziate di 24 ore una dall'altra.

In ogni caso prima dell'applicazione occorre rimescolarlo con cura e procedere seguendo la venatura del legno

RACCOMANDAZIONI:

- Miscelare accuratamente il prodotto prima dell'utilizzo.



Vernice setata microporosa per legno,
fondo-finitura, elastica, protetta da
agenti atmosferici e filtri U.V.

Mod.51 Rev 64

Data Aggiornamento 30/10/2019

- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo + 5°C).
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%.
- Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.
- Approvvigionarsi della tinta in lotto unico nella quantità sufficiente a terminare il lavoro o quantomeno a completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità.
- Lavare subito dopo l'uso gli attrezzi con ragia minerale.

DATI TECNICI:

Viscosità Tazza F/4	Sec	13 ± 2
Peso specifico	kg/l	0,850 ± 0,020
Residuo secco	%	39 ± 1
Resa teorica	m ² /l	14 - 16
Diluente		Ragia minerale
Essiccazione fuori polvere	ore	2
Essiccazione al tatto	Ore	24
Essiccazione in profondità	Ore	48
Sovraverniciabilità	Ore	48
Confezioni	l	2,5 - 0,75
Colori		trasparente, bianco, douglas, castagno, noce chiaro, mogano, noce scuro, wengé

Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006:

f/s) impregnanti non filmogeni per legno;

Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 700 g/l

Valore max C.O.V. nel prodotto: <700 g/l di preparato

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Cio' anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.