

Quarzite Spatolabile Plus



Rivestimento murale acrilico permeabile al vapore, microfibrato, per facciate, ad elevate prestazioni, formula resistente alle muffe e alle alghe, marcato CE secondo la norma 15824:2009

Mod.51 Rev 64
Data Aggiornamento 25/03/2022



CARATTERISTICHE:

QUARZITE SPATOLABILE PLUS è un rivestimento murale per esterni. Costituito da un legante stirolo acrilico in dispersione, graniglie di marmo selezionate, pigmenti resistenti all'azione dei raggi UV, speciali additivi atti a rendere il prodotto di facile applicazione e idrorepellente.

QUARZITE SPATOLABILE PLUS è caratterizzato da un buon grado di elasticità permanente, idrorepellenza, essiccazione rapida e bilanciata del film, con formula resistente alle muffe e alle alghe. È atossico e inodore anche se applicato in interni, non è infiammabile.

CAMPI D'IMPIEGO:

QUARZITE SPATOLABILE PLUS è particolarmente indicato per rivestire pareti e facciate in esterni con una finitura di piacevole grado estetico, resistente agli agenti atmosferici, all'urto e all'abrasione e dotata di idrorepellenza. Previa preparazione del supporto può essere applicato su calcestruzzo, intonaci civili di malta bastarda, intonaci civili e rasature a base di calce o cementizi, rasature con **INTOCEM PLUS**, **INTOCEM ETICS**, **INTOCEM ETICS LIGHT**, **INTOCALCE**, sistemi termoisolanti a cappotto, vecchie pitture e rivestimenti minerali e sintetici.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE

Predisporre il ponteggio in modo da consentire l'applicazione continua fino ad interruzioni architettoniche. Raschiare, spazzolare ed asportare tutti i componenti del supporto non perfettamente coesi alla struttura e idonei all'applicazione del successivo ciclo.

Preparazione supporti:

Supporti nuovi : eliminare ogni traccia di polvere e sporco, assicurandosi che non vi sia presenza di umidità e che l'intonaco sia perfettamente stagionato al fine di evitare il formarsi di macchie e aloni. Se il supporto non è perfettamente compatto e solido consolidare mediante applicazione di una mano di **RESINPOL**. In caso di intonaci particolarmente friabili ripetere l'operazione dopo 4-8 ore

Ristrutturazioni: in presenza di vecchie pitture e rivestimenti, nel caso di forte degrado e/o insufficiente adesione diffusa della finitura, procedere con la loro asportazione meccanica o mediante l'utilizzo di sverniciatore. In tutti i casi di ristrutturazione eseguire idrolavaggio ad alta pressione e igienizzare con applicazione di **MUROSANO RISANANTE** lasciando agire per almeno 8h. Procedere con l'applicazione di una mano di impregnante consolidante **RESINPOL**. Presenze di sali solubili nel supporto vanno neutralizzate con appropriati interventi. Risanare preventivamente eventuali infiltrazioni di umidità. In caso di screpolature e microlesioni e se le irregolarità del supporto sono diffuse ed estese, si consiglia di rasare preventivamente con **INTOCEM PLUS** o **INTOCEM ETICS** e attendere che il prodotto sia perfettamente stagionato prima di procedere.

Applicazione:

Su supporto sano, pulito, asciutto e privo di qualsiasi elemento che possa pregiudicare l'adesione applicare a rullo o pennello una mano di **SMARTCOAT EXTRAFINE 0,1 mm** come fondo nella stessa tinta di **QUARZITE SPATOLABILE PLUS**. Attendere la completa essiccazione del fondo e procedere con l'applicazione di **QUARZITE SPATOLABILE PLUS**; il prodotto è pronto all'uso, quindi dopo averlo ben mescolato procedere alla stesura con con frattone d'acciaio inox in modo omogeneo quindi ripassare fratazzando con pressione costante al fine di uniformare il prodotto sulla superficie. Lavare di tanto in tanto la spatola con acqua.

RACCOMANDAZIONI:

- Prima di procedere all'applicazione, assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e stagionato e sia perfettamente ancorato al substrato, non presenti sporco, unto, contaminazione da muffe, funghi, batteri, sali o quant'altro possa compromettere l'adesione o la buona riuscita del lavoro.
- Conservare gli imballi al riparo dal gelo (minimo+ 5°C).
- Utilizzare il prodotto a temperatura ambientale e del supporto compresa tra + 8°C e + 35°C e con umidità relativa non superiore al 75%.

Quarzite Spatolabile Plus



Rivestimento murale acrilico permeabile al vapore, microfibrato, per facciate, ad elevate prestazioni, formula resistente alle muffe e alle alghe, marcato CE secondo la norma 15824:2009

Mod.51 Rev 64
Data Aggiornamento 25/03/2022

- Evitare che l'essiccazione avvenga a temperatura dell'ambiente e del supporto inferiore a + 5°C.
- Non applicare con il rischio di pioggia imminente, in pieno sole, in presenza di forte vento, o con nebbie persistenti.
- Proteggere da pioggia battente le facciate per il tempo necessario alla completa stagionatura del prodotto.
- Predisporre i ponteggi in modo da poter dare esecuzione continuativa all'opera fino a interruzioni architettoniche al fine di evitare il formarsi di giunti, sormonti e differenze di colorazioni.
- Approvvigionarsi della tinta in lotto unico nella quantità sufficiente a terminare il lavoro o quantomeno a completare porzioni di lavoro che non possano evidenziare differenze di tonalità.
- Lavare subito dopo l'uso gli attrezzi con acqua.
- Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza
- Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal sole.

DATI TECNICI:

Essiccazione a 20°C e 65% di U.R.	Fuori polvere 4 - 5 ore, in profondità 12 - 16 ore Attenzione: tali valore possono alterarsi considerevolmente con il variare della temperatura, dell'umidità relativa e dello spessore applicato.
Consumo	Grana media 1,2 mm 1,8 - 2,0 kg/m ² ;
Residuo secco a 105°C	83%
Coefficiente di assorbimento d'acqua (UNI EN 1062-3:2008)	w= 0,103 kg/(m ² h ^{0,5}) (classe W ₂ – media permeabilità all'acqua liquida)
Permeabilità al vapore (UNI EN ISO 7783-2:2001)	Sd = 0,4269m μ=296 (classe V ₂ – media permeabilità al vapore)
Aderenza per trazione diretta (UNI EN 1542)	fh = 0,8MPa
Aspetto del film essiccato	Rustico opaco
Solvente	Acqua
Colori	Bianco; "I Colori del Colore", "Tecnologie per facciate".
Confezioni	25 kg

Classificazione secondo D.Lgs n. 161 del 27.03.2006:

c) pitture per pareti esterne di supporto minerale;
Valori limite C.O.V. in g/l: dal 01.01.2010 = 40 g/l
Valore max C.O.V. nel prodotto: 35 g/l di preparato

Le presenti notizie sono frutto di prove scrupolosamente controllate ed esprimono le nostre migliori e più aggiornate conoscenze. Per altro queste notizie vengono divulgate come informazione e non possono impegnare la responsabilità della nostra Azienda ne fornire appiglio per contestazioni di qualsiasi genere che possano comunque essere collegate con l'impiego dei prodotti descritti. Cio' anche in considerazione del fatto che le condizioni d'impiego sfuggono al nostro controllo.

Per quanto non contemplato si rimanda alla relativa scheda di sicurezza.

VOCE DI CAPITOLATO: Art 0302N QUARZITE SPATOLABILE PLUS

Applicazione di **QUARZITE SPATOLABILE PLUS** rivestimento murale acrilico a spessore, marcato **CE** secondo la norma 15824:2009, per la protezione e finitura decorativa di pareti esterne, caratterizzato da buona elasticità, resistenza alla luce, agli agenti atmosferici ed all'usura, con formula resistente alle muffe e alle alghe dato a spatola nella tinta a scelta della D.L. previa applicazione, su vecchie pitture o rivestimenti, di una mano di impregnante consolidante **RESINPOL** ed una mano di **SMARTCOAT EXTRAFINE 0,1 mm**, primer acrilico pigmentato strutturante, uniformante, con buona resistenza e potere consolidante. in tinta con la successiva finitura.