

icoarm tnt band



Descrizione del prodotto

- Tessuto non tessuto in poliestere da fiocco, colore bianco, agugliatura e termofissazione, con esclusione di leganti chimici.

Progetti d'impiego

- Rinforzo meccanico localizzato per l'applicazione di impermeabilizzanti liquidi.

CARATTERISTICHE	UNITÀ DI MISURA	RISULTATI DELLA PROVA	NORME
Massa Areica	gr/m ²	130	UNI 5114
Resistenza a Trazione	kN/m	MD 3,0 (- 0,3) CMD 3,0 (- 0,3)	EN 10319
Allungamento	%	MD 60 (± 20%) CMD 80 (± 20%)	EN 10319
Punzonamento statico	N	600 (- 100)	EN ISO 12236
Punzonamento dinamico	'mm	42 (+ 12)	EN 918
Dimensione di apertura caratteristica	'micron	80 (± 30%)	
Permeabilità normale al piano	m/s	0,075 (- 0,022)	EN ISO 11058
Tempo di sovracopertura	'gg	1	ENV 12224

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci alla mail assistenza@icobititalia.com
Assicurarsi che la scheda tecnica sia quella più aggiornata; consultabile e scaricabile sempre dal sito icobit.com

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICObIT ITALIA SRL. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



ICObIT ITALIA SRL
Viale Luca Gaurico 9/11 00143 Roma (Italy)
C.F e P.I. 12428711001
www.icobit.com | info@icobititalia.com

IMBALLO



Dimensioni dei rotoli:

Larghezza standard 20 cm
Lunghezza standard 50 m