

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

- Vernice protettiva a base di resine sintetiche, pigmenti alluminio in fase solvente.

PROGETTI D'IMPIEGO

- Verniciatura di membrane bitume-polimero e manti bituminosi di coperture in genere con funzione di protezione da raggi ultravioletti.

PRESTAZIONI

- Potere riflettente dei raggi ultravioletti.
- Resistenza alle aggressioni dei raggi ultravioletti.
- Facilità di posa.

OSSERVAZIONI

- Applicare VERGLOSS a temperature comprese tra + 5°C e + 40°C.
- Attendere la stagionatura di nuove membrane bitume-polimero (minimo tre mesi) prima di procedere alla verniciatura con VERGLOSS in quanto l'affioramento degli oli in esse contenute potrebbero causare il distacco del prodotto o "coccodrillature".
- Prima di applicare, mescolare il prodotto omogeneizzando l'eventuale fondo nel contenitore (evitare l'uso di apparecchi elettrici).

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE

- Eseguire un'accurata pulizia della superficie da trattare asportando vernici protettive in fase di distacco.

INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE

- Applicare VERGLOSS in due strati con un consumo per strato di circa 125÷150gr/m².

METODO D'APPLICAZIONE

- Airless, rullo, pennello.



| INFORMAZIONE SUL PRODOTTO | VALORE | UNITA' DI MISURA |
|--|---|--------------------|
| Tipo di prodotto | Monocomponente | |
| Peso specifico | 0,95 (± 0,05) | kg/litro |
| Residuo secco in peso | 38 (± 2%) | % |
| Viscosità Tazza Ford Ø 4 mm | 12 (± 1) | secondi |
| Temperatura d'applicazione | 5 ÷ 40 | °C |
| Essiccazione completa a 23°C±3°C | 30 | minuti |
| Strati prescritti | 2 | n° |
| Consumo per strato | 0,125÷0,150 | kg/m ² |
| Resa | 3,3÷4 | m ² /kg |
| Spessore del film essiccato | 0,060 (x consumo di 0,150 kg/m ²) | mm |
| Diluizione | pronto all'uso | |
| Colore | metallico alluminio | |
| Conservabilità in magazzino (shelf life) | 1 | anno |

CERTIFICAZIONI

- Dichiarazioni di conformità su prove interne di laboratorio.

NORME DI SICUREZZA

| | | |
|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| Fraasi di rischio | R | 10, 20/21, 37, 38 |
| Consigli di prudenza | S | 2, 7, 23, 36/37, 43/a |
| Simboli | Xn (nocivo) F (infiammabile) | |

TRASPORTO

- Codice Doganale: **3208** Pitture e vernici a base di polimeri sintetici disperse o disciolti in un mezzo non-acquoso (Paints and Varnishes base with syntetic polymers disperded or dissolved in a no-aqueous medium).
- Trasporto su terra ADR-RID: UN n.: **1263** Denominazione: PITTURE (Paints) Classe: **3** Etichetta: **3**
Codice di Classificazione: **F1** Gruppo d'imballaggio: **III**

MAGAZZINAGGIO

- Conservare il prodotto in luoghi asciutti e ben aerati.

IMBALLO

- Contenitori metallici da Kg 5 - 10 - 20 - 25.

Il nostro servizio tecnico soddisferà ogni Vostra richiesta: contattateci telefonicamente allo 0871 / 58701 o se preferite, <http://www.icobit.com> info@icobititalia.com

I dati si riferiscono agli standard in vigore in data di stampa. La società si riserva di variarli senza preavviso. I valori indicati, che derivano da nostre concrete esperienze si intendono medi di prove e pur potendo essere considerati attendibili non costituiscono impegno o responsabilità per la ICObIT ITALIA S.r.l. L'acquirente ed utilizzatore del prodotto è responsabile dell'idoneità del prodotto all'impiego previsto.



