

VIPRIMER



Imprimatura a base di resine acriliche in emulsione acquosa.

Applicazione:

- ◆ Regolare assorbimento d'acqua di sottofondi
- ◆ Uniformare asciugamento intonaci premiscelati a base gesso
- ◆ Contrastare la fuoriuscita di efflorescenze
- ◆ Migliorare adesione di intonaci isolanti su superfici lisce in cemento o lamiera preverniciata

DATI TECNICI

Caratteristica	Valore
Resa metrica teorica	250 g/m ²
Consumi	Diluito 1:2=100 g/m ² Diluito 1:3=60 g/m ² Diluito 1:4=50 g/m ²
Conservabilità	12 mesi
Imballo	• Latta da 15 l

VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di imprimatura a base di resine acriliche in emulsione acquosa VIPRIMER. Il prodotto sarà applicato a pennello o a spruzzo con macchina ad aria come:

- **Appretto**, diluendo il VIPRIMER in rapporto 1:(2-5) con acqua pulita.
L'intonaco dovrà essere applicato dopo almeno 4 ore
- **Aggrappante**, diluendo VIPRIMER in rapporto 1:(1-2) con acqua.
L'intonaco dovrà essere applicato a prodotto ancora bagnato

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI
Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939
Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155
Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

SCHEDA TECNICA

APPLICAZIONE

Tipologia	Modalità applicative
Come appretto	Diluire 1 parte di VIPRIMER con 2-5 parti d'acqua
	Dopo l'applicazione aspettare 4 ore prima di intonacare
Come aggrappante	Diluire 1 parte di VIPRIMER con 1-2 parti d'acqua
	Applicare l'intonaco a VIPRIMER bagnato
<ul style="list-style-type: none"> • <i>Conservare a temperatura >5°C</i> 	

SICUREZZA

Campo	Indicazioni
Pericoli	Irritante per occhi
	Irritante per le vie respiratorie
	Irritazione alla pelle per contatto prolungato
Pronto Soccorso	A contatto con gli occhi, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico
	A contatto con la pelle lavare la parte interessata
	In caso di inalazione portarsi in ambiente non inquinato e consultare un medico
	In caso di ingestione non provocare vomito e consultare un medico. Eventualmente somministrare olio di vaselina minerale medicinale
Misure antincendio	Non combustibile e non comburente. Sopra i 100°C può provocare schizzi
Stabilità	Evitare l'esposizione a temperature > 150°C
Reattività	Reazione violenta con acidi
Informazioni tossicologiche	<ul style="list-style-type: none"> • LD 50 dermale, coniglio: < 5000mg/kg • LD 50 orale, ratto: < 5000mg/kg
Trasporto	Non rientrante in alcuna classe di pericolo di merci pericolose
DPI	Occhiali di sicurezza
	Guanti
	Normali abiti da lavoro
Smaltimento	D.L. 5 febbraio 1997 e normativa collegata (Codice CER 08 01 20)

Cinisello Balsamo, 02/02/2010

Le informazioni contenute in questa scheda sono il risultato delle conoscenze disponibili alla data di pubblicazione. Saint-Gobain PPC Italia non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare i dati senza preavviso.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.

Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI • Italia • Tel. +39 0261 115.1 • Fax +39 0261 192900
www.gyproc.it • gyproc.italia@saint-gobain.com

Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6 • 20146 Milano MI

Registro Imprese Milano 08312170155 • R.E.A. Milano 1212939

Capitale Sociale Euro 41.600.000,00 i.v. • Codice Fiscale e P. Iva IT 08312170155

Soggetta ad attività di direzione e coordinamento della BPB Plc

