



isolresine edilizie
Contrada Votano Z.I. Capurso (BA)
Tel/Fax: 080 4553227
www.isolresine.it

RESINGUM HP CE UNI EN 14891



MEMBRANA MONOCOMPONENTE FIBRATA IN EMULSIONE ACQUOSA

DESCRIZIONE

RESINGUM HP è una speciale membrana fibrorinforzata impermeabilizzante per terrazzi, balconi e coperture piane in genere, certificata secondo la normativa UNI EN 14891, per successive installazioni di pavimenti o rivestimenti incollati con adesivo conforme alla norma EN 12004, realizzando un manto continuo e resistente ai ristagni d'acqua permanenti. RESINGUM HP può anche essere lasciato a visto e quindi calpestabile.

Le coperture rivestite con RESINGUM HP risultano prive di giunture e sovrapposizioni.

UTILIZZI

RESINGUM HP è indicato principalmente per l'impermeabilizzazione di balconi e terrazze, di rivestimenti verticali per bagni e docce.

Impermeabilizzare coperture in genere, in calcestruzzo siano esse piane, inclinate, nuove o da reimpermeabilizzare cornicioni, tettoie, pareti, facciate, fioriere e giardini pensili. E' possibile realizzare impermeabilizzazioni pedonabili da lasciare a vista; Inoltre, consente di recuperare e ripristinare terrazzi e balconi piastrellati con problematiche di tenuta all'acqua intervenendo direttamente sulla pavimentazione esistente evitandone quindi lo smantellamento.

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

- Pulire accuratamente il supporto eliminando polveri, parti friabili e incoerenti, oli, grassi e quant'altro possa pregiudicarne l'adesione.
- Tutti i supporti devono essere asciutti, non soggetti a risalita di umidità, coesi e correttamente rifiniti.
- Trattamento degli eventuali giunti presenti, compresi i raccordi parete-pavimento e tutte le intersezioni con il piano, vanno trattati preventivamente con nostro RESINGUM GIUNTO.

MODALITA' D'USO

Dopo aver preparato la superficie nelle giuste modalità, applicare una mano di primer ISOLFIX utilizzando rullo e/o pennello.

Ad essiccazione avvenuta applicare due strati di RESINGUM HP con un consumo totale di almeno 1,5 kg/m² utilizzando spatola liscia o racla gommata.

L'applicazione del prodotto deve essere eseguita incrociando gli strati consentendo la disposizione delle fibre sia in senso longitudinale che trasversale.

Risvoltare il prodotto nei raccordi orizzontale—verticale per almeno 10 cm mediante l'utilizzo di un pennello interponendo una fascia di tessuto non tessuto (TNT), applicandolo su uno strato di RESINGUM HP appena posato e stendendolo successivamente con un ulteriore strato di prodotto utilizzando una spatola metallica.

CONSUMI

1,5 kg/m² a lavoro finito (due mani).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto impermeabile per svariate superfici, supporti piani o con scarsa pendenza, grazie alla sua alta resistenza ai ristagni d'acqua.

- Prodotto fibrorinforzato, che non necessita di armature di rinforzo, escludendo le zone più sollecitate dalle dilatazioni (pareti-pavimento, canne fumarie ecc...)
- Impermeabilizzante da sottopavimento per balconi, terrazzi, piatti doccia.
- Pedonabile.
- Basso contenuto di VOC
- Resistente ai raggi UV
- La confezione aperta, può essere conservata sino ad un nuovo utilizzo, se ben chiusa e conservata in luogo fresco. E' possibile lasciare il prodotto anche a vista, realizzando un'impermeabilizzazione ponderatamente pedonabile.

AVVERTENZE

- RESINGUM HP è un prodotto pronto all'uso quindi non necessita di diluizione.
- Applicare a temperature comprese tra +5 °C e +35 °C.
- Non applicare in previsione di pioggia imminente e umidità eccessiva
- Non applicare su supporti bagnati o con presenza di umidità di risalita, in tal caso prevedere l'applicazione di esalatori di umidità.
- Non applicare in unico strato.

STOCCAGGIO

Confezione Kg 5
Confezione Kg 15

NB. Chi intende fare uso del prodotto si assume qualsiasi responsabilità che possa derivare da esso