

CarboPor Reibputz 15

Rivestimento metilsiliconico per facciate rinforzato con fibra di carbonio, idrorepellente, diffusivo, a bassa presa di sporco, con granulometria 1,5 mm



powered by



Descrizione del Prodotto

Descrizione	<p>CarboPor Reibputz 15 è un rivestimento metilsiliconico per facciate ad effetto minerale rinforzato con fibra di carbonio, ad elevata idrorepellenza, ad elevata permeabilità al vapore e a bassa presa di sporco grazie alla capacità di ridurre l'adesione delle particelle d'acqua alle superfici (Hydroperleffekt), pronto all'uso, ad effetto spatolato rustico e con granulometria 1,5 mm.</p> <p>La nuova combinazione di legante silossanico con pigmenti ad effetto fotocatalitico consente al prodotto un comportamento attivo che aiuta ulteriormente la pulizia e la protezione contro l'attacco di alghe e funghi.</p>
Campo di Applicazione	<p>Rivestimento per intonaci in genere, eventualmente pre-trattati con prodotti sintetici, previo opportuno trattamento del supporto. CarboPor ReibPutz 15 è particolarmente indicato anche per la protezione dei sistemi d'isolamento termico "a cappotto", per rasature armate e come finitura su cicli deumidificanti.</p>
Proprietà del materiale	<ul style="list-style-type: none"> • Rinforzato con fibra di carbonio • Massima durabilità nel tempo • Massima diffusività • Massima idrorepellenza • Protezione del film dall'aggressione di microrganismi • Contiene pigmenti ad effetto fotocatalitico • Resistente agli agenti atmosferici • Non termoplastico con bassa tendenza allo sporco • Idoneo su cicli deumidificanti • Facile applicazione
Imballaggi	<p>Confezioni da: Bianco/Base 1: 25 kg Base 3: 24,3 kg</p>
Colori	<p>Il prodotto è disponibile in Bianco/Base 1 e Base 3, tinteggiabili secondo il sistema tintometrico ColorExpress. Quantitativi rilevanti di prodotto possono essere messi in tinta in fabbrica previa valutazione.</p>
Opacità	<p>Opaco G3 (secondo EN 1062)</p>
Magazzinaggio	<p>Il prodotto è confezionato in idonei imballi. Ogni confezione è specificatamente etichettata e riporta il codice di produzione che identifica l'impianto e il periodo di produzione. Il prodotto deve essere tenuto al fresco, ma al riparo dal gelo, nelle confezioni originali ben chiuse. Nelle confezioni originali sigillate la stabilità è garantita per un anno.</p>



SCHEDA TECNICA CarboPor Reibputz 15

Dati tecnici	■ Densità:	Ca. 1,90 kg/l
	■ Conducibilità termica:	Valore λ_{10} : 0,75 W / (mK) Valore medio tabulato (P=50%) (secondo EN 1745)
	■ Granulometria massima:	1,5 mm; S3 - Grosso
	■ Diffusione del vapore - spessore di aria equivalente sd:	Classe V1 - Alta (secondo EN 1062-3)
	■ Permeabilità all'acqua (valore w):	Classe W3 - Bassa (secondo EN 1062-3)
	■ Adesione:	$\geq 0,3$ MPa (secondo EN 1542)
	■ Comportamento al fuoco:	Classe A2 (secondo EN 13501-1)

Applicazione

Supporti idonei

Rasature minerali, normali intonaci minerali o rivestiti con prodotti sintetici. Indicato anche per la protezione sui sistemi d'isolamento termico "a cappotto". Intonaci macroporosi diffusivi deumidificanti. I supporti devono essere solidi, puliti, asciutti e stabili. Non idoneo per superfici orizzontali soggette a ristagni di acqua. Non sono adatti supporti che presentano efflorescenze saline, supporti in legno o plastica.

Preparazione del substrato

Lasciare maturare gli intonaci nuovi per almeno tre settimane, in condizioni standard di 20 °C e 65% di U.R.
L'umidità residua ammessa deve essere inferiore al 5%.
Supporti prerivestiti con smalti o pitture in dispersione o con vecchi rivestimenti minerali vanno adeguatamente rimossi completamente se non ben aderenti, puliti se ben coesi.
In presenza di muffe, funghi o alghe pulire accuratamente le superfici applicando Capatox e lasciandolo agire almeno 24/48 ore. Ripetere il trattamento in caso di depositi persistenti.
In caso di superfici spolveranti o sfarinanti valutare l'impiego di specifici consolidanti e/o fissativi ad acqua o solvente.
Su sistemi di isolamento termico a cappotto o su rasature minerali applicare una mano di Putzgrund come fondo.
Pulire le superfici contaminate da inquinamento industriale (fumi industriali) o fuliggine con un pulitore ad alta pressione e idoneo detergente, secondo le vigenti normative.

Preparazione del materiale

Prima dell'applicazione il prodotto va miscelato con agitatore meccanico lento, adattando eventualmente la viscosità per l'applicazione con l'aggiunta di acqua.

Metodo di applicazione

Mediante talosce o apparecchi di spruzzatura. Applicare con una taloscia in plastica o acciaio, alternativamente con idoneo sistema di spruzzatura in maniera omogenea su tutta la superficie. Lisciare a raso del granello guida rimuovendo le parti in eccesso e strutturando in modo circolare e uniforme con una taloscia in plastica o in acciaio. La scelta degli strumenti applicativi influisce sull'estetica della superficie, di conseguenza si consiglia di lavorare e strutturare sempre con lo stesso attrezzo. In caso di applicazione a spruzzo strutturare in maniera accurata e omogenea consultando il manuale tecnico del fornitore del Sistema applicativo. Per ottenere una superficie omogenea, le superfici attigue andrebbero sempre eseguite in un unico ciclo di lavoro. Per evitare aloni sarà necessario un numero sufficiente di lavoratori su ogni ponteggio per un'applicazione continua e scorrevole, bagnato su bagnato. Lavorare sempre su superfici intere o unità di facciata complete senza interruzione.

Diluizione

Con acqua.
Max. 1% per applicazione manuale

Ciclo di applicazione

Applicare Putzgrund in tinta con la finitura scelta. Attendere una corretta e profonda asciugatura delle mani di fondo/intermedie prima di procedere con la finitura.

Consumo/Resa

Ca. 2,3 kg/m² a seconda della ruvidezza e della struttura del supporto. Il valore riportato deve considerarsi indicativo poiché l'esatto consumo va determinato mediante applicazione di prova.

Condizioni di applicazione

Temperatura minima per l'applicazione: +5 °C, massima: +30 °C (aria, supporto, prodotto). Umidità relativa massima consentita: 80%. Non applicare sotto l'azione diretta del sole, su superfici calde, in presenza di forte vento, pioggia, nebbia, pericolo di gelate notturne e in generale con temperatura inferiore a + 5 °C (aria, supporto, prodotto).

Essiccazione/Tempo di essiccazione

A +20 °C e U.R. 65% il tempo di essiccazione in superficie è di circa 24 ore; dopo 2-3 giorni è ricopribile ed esercibile. In presenza di temperature più basse e/o di umidità dell'aria più elevate i tempi indicati possono aumentare considerevolmente.

Pulizia degli utensili

Con acqua, subito dopo l'utilizzo.

SCHEDA TECNICA CarboPor Reibputz 15

Nota	<p>Onde evitare l'esposizione alla pioggia durante la fase d'essiccazione, installare eventualmente dei teli schermanti. In caso di forte vento o irraggiamento solare diretto consigliamo di proteggere la facciata coprendola con un telo da cantiere.</p> <p>A causa dell'utilizzo di inerti naturali sono possibili leggere variazioni di colore. Utilizzare solo materiale avente lo stesso lotto di produzione, applicandolo su superfici continue. In alternativa mescolare preventivamente tra loro materiali con diverso lotto di produzione. Non mescolare con altri prodotti!</p>
------	--

Avvertenze

Indicazioni di pericolo/Consigli di prudenza (Stato alla data di pubblicazione)

Vedere l'etichetta del prodotto o la Scheda di sicurezza.

Smaltimento

Dopo l'utilizzo non disperdere i contenitori nell'ambiente. Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/nazionale. Conferire i contenitori con residui di prodotto liquido ai punti di raccolta rifiuti per pitture e smalti. Smaltire residui di prodotto indurito nei punti di raccolta di sfridi/materiali edili.

Valore limite Europeo per il contenuto in VOC

Di questo prodotto (cat. 1/c): 40 g/l. Questo prodotto contiene al massimo 20 g/l VOC.

Ulteriori informazioni

Voci di capitolato

CarboPor Reibputz 15

Applicazione a talocchia o con idoneo sistema di spruzzatura di un rivestimento rivestimento metilsiliconico per facciate ad effetto minerale rinforzato con fibra di carbonio, ad elevata idrorepellenza, ad elevata permeabilità al vapore ed a bassa presa di sporco grazie alla capacità di ridurre l'adesione delle particelle d'acqua alle superfici (Hydroperleffekt), pronto all'uso, con film protetto dall'attacco di microorganismi, opaco G3, con granulometria massima pari a 1,5 mm (S3 Grosso), diffusione del vapore Classe V1 - Alta, permeabilità all'acqua Classe W3 - Bassa in accordo con EN 1062, stabilità del colore in Classe A, Gruppo 1 secondo foglio informativo BFS N° 26. diluibile con acqua al max 1%, densità di 1,9 kg/l ed avente una consumo di 2,3 Kg/m².

Altre note

Si garantiscono la qualità del prodotto e la sua conformità alle caratteristiche tecniche indicate. Poiché la posa è influenzata dallo specifico metodo di applicazione tale fase non può essere inclusa nella garanzia fornita. Informazioni specifiche sul metodo di posa, sui consumi e sulle modalità di messa in opera del prodotto vengono rilasciate esclusivamente dall'installatore. In caso di dubbi l'Assistenza Tecnica è a disposizione per ulteriori informazioni.

Aggiornamento: settembre 2022

La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l'idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente stampato perde la sua validità.

Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.

DAW Italia GmbH & Co KG – Marchio Caparol · Largo R. Murjahn, 1 · 20071 Vermezzo con Zelo (MI) · Tel. +39 02 9485521 · fax +39 02 948552297 · email: info@dawitalia.it · web: www.dawitalia.it